

LAMINATO ZINCO 99,95 %

Analisi chimica

% Pb	0,001
% Cd	< 0,001
% Fe	0,001
% Sn	< 0,001
% Cu	0,03
% Zn, EN 1179:2003, Z1,SHG	resto a 100

Caratteristiche meccaniche

Resistenza snervamento $R_{p0,2}$ (N/mm ²)	Carico rottura R_m (N/mm ²)	Allungamento a rottura A_{50} (%)	Durezza HV
70 - 110	110 - 150	min. 40	min. 30